



# LUBRICANT ADDITIVES

潤滑油・燃料添加剤

---

潤滑油基材



## 潤滑油基材

### エステル

	A	B	C	D	E	F	G	H
40°C粘度	2.7	4.3	5.1	7.6	16.0	24.8	48.0	89.0
100°C粘度	1.1	1.81	1.81	2.4	3.78	4.94	9.66	9.8
引火点	144	179	196	205	260	286	331	259
酸価	0.02	0.3	0.06	0.1 以下	0.01	0.01	0.55	0.03
ヨウ素価	0	101	0	0	0	0	82	0
流動点	-60 以下	-7.5	-35	-60 以下	-50 以下	-50	-40	-36

### PAO ※A~F = グレード

	A	B	C	D	E	F
色相	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
比重	0.798	0.818	0.826	0.833	0.835	0.85
100°C粘度	1.68	4	5.8	7.9	10	40
40°C粘度	5.2	18	30	47	68	400
粘度指数		123	133	135	136	152
流動点	-63	-57	-57	-54	-54	-39
引火点	155	218	240	250	265	288

取扱のない製品もございますのでご了承願います。